

**Kategori**

Indvendig

**Underlagsgruppe**

Tidligere malebehandlet

**Nuværende behandling**

Dækkende malingslag

**Nuværende tilstand**

Dækket flade

**Forventet udfald**

Dækket, Lukket, Glat og Udfyldt flade

**Slutbehandling**

Negative porerhuller kan ikke forventes lukket med almindelig malerbehandling, medmindre der tilvælges beklædning i form af tapet, filt eller lign.

Planhedsafvigelse i malerarbejdet følger specifikationerne til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.

**Funktionsklasse**

II Middel funktionelle krav

**Tilstand og behov****DELVIS INTAKT**

Tilsmudset  
Falmet og glansskjoldet  
Delvis fastsiddende og bæredygtig, huller, revner  
samt skrammer kan forekomme

**Behandlinger**

Partiel afrensning, loft/væg  
Vask  
Klargøring: Gipsfiller  
Pletspartling: Sandspartelmasse  
Pletning med alle materialer: Plastloftmaling  
1 g. strygning: Plastloftmaling

**Overførselskode****MBA-407RPO506****Generelle forhold****Prøvningsmetode:**

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

**Kulørskifte og glanstrin:**

Ved kulørskifte eller ændring af glanstrin må det forventes, at der skal tilkøbes minimum 1 ekstra malebehandling udover det beskrevne. Behov vurderes konkret i hver enkelte opgave/sag.

**Behandlingsanvisninger og udbudsmateriale:**

Udskrift af behandlingsanvisningerne bør for god ordens skyld altid vedlægges udbudsmaterialet. Dette skyldes, at der under opbygningen af beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.

**Negative porehuller:**

Negative porehuller kan ikke forventes lukket med almindelig malerbehandling, medmindre der tilvælges beklædning i form af tapet, filt eller lign.

**Planhedsafvigelser:**

Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationer til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.